



USA:(561) 330-9300

www.phoscrete.com  
STELLAR MATERIALS INCORPORATED

EU:+31 (10) 2460264

ITALIAN

Revision 11/18/2009 (Check www.phoscrete.com for updates.)

# PHOSCRETE 602-L

*Precedentemente PHOSCRETE HOT FLOOR-L*

*I calcestruzzi brevettati della linea Phoscrete usano il mescolatore Stellar Binder System™, per una miscelazione accurata e facile ed attraverso la sedimentazione controllata, conferiscono maggior resistenza.*

*Phoscrete resiste alla morsa del gelo, inibisce la ruggine e si lega chimicamente agli altri calcestruzzi per rattoppi permanenti.*

**Caratteristiche**

- Allumina - Silice - Peso medio - Fissaggio rapidissimo - - Vulcanizzazione rapida -

**Imballaggio**

Peso de la bolsa*	57 lbs	25.8 kg
Peso del bricco*	11 lbs	5.0 kg
Peso fusto	500 lbs	226.8 kg
Peso unità*	68 lbs	30.7 kg
Resa per unità*	0.5 ft3	0.0137 m3
Unità per tonnellata*	29.57 short	32.59 metric
Board feet per unità*	5.8 bd ft	
Unità equivalente	1 bag and 1 jug	
Asciutta-Bagnata %	19% - 20.9%	
Liquido	PHOSCRETE	
Sacchi per pallet	48	
Fusti per pallet secco	1	

**Forza di compressione\*\***

1 Hour	1500 psi	105 kg/cm2	10 N/mm2
1 Day	6000 psi	422 kg/cm2	41 N/mm2
28 Days	8000 psi	562 kg/cm2	55 N/mm2

**Cambio lineare permanente\*\***

On Set	0.50%
60 Days	-0.11%

**Analisi chimica tipica (Dopo 1500F (816C))\*\***

Al2O3	44.67%
SiO2	40.27%
Fe2O3	0.82%
P2O5	5.88%
Other	8.36%
Total	100.00%

**Resistenza all'abrasione\*\* (ASTM C-704)**

At Ambient	Fair La Perdita (cc)
------------	----------------------

**Densità a volume\*\***

Come posto	140 lbs/ft3	2243 kg/m3
------------	-------------	------------

**SHEAR BOND STRENGTH\*\***

	7875 psi	554 kg/cm2	54 N/mm2
--	----------	------------	----------

**WATER ABSORPTION\*\***

	6.5%
--	------

**FLEXURE AT CURE\*\***

	1000 psi	70 kg/cm2	7 N/mm2
--	----------	-----------	---------

\*Le misurazioni sono approssimative e possono variare. Per mescolare unità parziali, contattare Stellar Materials al fine di approfondire i rapporti specifici bagnato-asciutto.  
Per informazioni più dettagliate vedere le istruzioni per l'installazione.

\*\*I dati mostrati relativi ai test si basano su valori medi e sono soggetti alle normali variazioni dei singoli test, e di conseguenza non dovrebbero essere interpretati come valori massimi o minimi.

Per l'unicità del sistema legante Stellar, le procedure dei test sono leggermente diverse rispetto a quelle dell' ASTM (American Society for Testing Materials).  
La documentazione relativa a tali variazioni è disponibile su richiesta.